



partplast.com

شماره تماس:  
۰۹۱۰ ۳۳۰ ۴ ۹۹۰

- واردات و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک
- فروش انواع مواد اولیه پلیمر وارداتی و داخلی
- فروش انواع گرانول، مستریج و کامپاندهای تخصصی



Typical Properties	Value	Unit	Method
Physical			
Melt Flow Rate (230 °C, 2.16 kg)	6.0	g/10min	ASTM D1238
Density	0.9	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Mechanical			
Flexural Modulus	650	MPa	ASTM D790
Tensile Strength at Yield	22	MPa	ASTM D638
Tensile Elongation at Yield	12	%	ASTM D638
Izod Impact Strength (notched) at 23 °C	80	J/m	ASTM D256
Thermal			
Melting Temperature (DSC)	136	°C	ASTM D3417
Vicat softening point (10N)	118	°C	ASTM D1525
H.D.T. (0.45 MPa)	65	°C	ASTM D648
Accelerated oven ageing in air at 150 °C	300	hours	ASTM D3012
Optical			
Haze (1 mm)	1.0	%	ASTM D1003
Gloss	85	---	ASTM D2543