



شماره تماس:
۰۹۱۰ ۳۳۰ ۴ ۹۹۰

- واردات و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک
- فروش انواع مواد اولیه پلیمر وارداتی و داخلی
- فروش انواع گرانول، مستریج و کامپاندهای تخصصی



آنالیز پلی کربنات (PGPC-ABS 65) پتروشیمی خوزستان:

جستجو:

.No	Property	Test Method	Condition	Unit	Typical Values
P 01	MFI	ASTM D1238	at 5 Kg,260 °C	g/10 min	Equal 20
P 02	Density	ASTM D792	at 25 °C	g/cm3	Equal 1.13
P 03	Tensile Strength	ASTM D638	@ yield	Kgf/cm2	Equal 450
P 04	Modulus of Elasticity	ASTM D638	--	Kgf/cm2	Equal 22,000
P 05	Elongation	ASTM D638	@ Break	%	Greater and equal 50
P 06	Izod Impact Strength	ASTM D256	Notched,23 °C	Kj/m2	Equal 45
P 07	Izod Impact Strength	ASTM D256	Notched,-30 °C	Kj/m2	Equal 41
P 08	HDT	ASTM D648	at 0.45 MPa	°C	Equal 122
P 09	Vicat soft. Temp.	ASTM D1525	at 50N, 50C/h	°C	Equal 118
P 10	Volume Resistivity	ASTM D257	--	Ohm.m	1E14
P 11	Surface Resistivity	ASTM D257	--	Ohm	1E16
P 12	Flame Rating	UL-94	۱.۶ mm	--	V2

Low viscosity

UV-stability, Mold release

Applications: Injection Products