



partplast.com

شماره تماس:

۰۹۱۰ ۳۳۰ ۴ ۹۹۰

- واردات و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک
- فروش انواع مواد اولیه پلیمر وارداتی و داخلی
- فروش انواع گرانول، مستریچ و کامپاندهای تخصصی



Address : 6 North Naft St., Mirdamad Blvd.
Tehran 19189-3553, Iran

Tel : +98(21) 2225 3010

Fax : +98(21) 2225 3007 - 2222 3529



www.abadan-petro.com

info@abadan-petro.com

P.V.C . Resin

| Type | S-57 | S-60 | S-65 | S-70 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Appearance | W.P.* | W.P. | W.P. | W.P. |
| Inherent Viscosity | 0.67-0.72 | 0.74-0.79 | 0.85-0.91 | 0.98-1.02 |
| K-Value | 56-58 | 59-61 | 64-66 | 69-71 |
| Particle Size | | | | |
| %Retained on 40 Mesh | Nil | Nil | Nil | Nil |
| %Retained on 200 Mesh | => 85 | => 85 | => 85 | => 85 |
| Porosity (ML/GR) | 0.05-0.2 | 0.05-0.22 | 0.1-0.26 | 0.2-0.32 |
| Volatile Matter (Heat Loss)%Max | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Bulk Density(GR/CC) (Apparent) | 0.5-0.62 | 0.55-0.61 | 0.46-0.60 | 0.44-0.5 |
| Dark Resin (Per 10 SQ.IN.) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |

**White Powder,
25 Kg Bag,
750-1000 Kg Brg Bag**